

ОПИСАНИЕ

Универсальная, легкая полиэфирная шпаклевка.

Её кремовая текстура позволяет легко и удобно использовать шпатель для больших поверхностей. Мелкодисперсная структура шпательки, позволяет сделать шлифование более легким. Шпателька обладает отличными шлифовальными свойствами и позволяет обеспечить качественную поверхность.

Основным преимуществом по сравнению со стандартными полиэфирными шпательками является её хорошая адгезия, как к оцинкованным металлам, так и к алюминию.

Её превосходная адгезия достигается при сохранении всех качеств, предъявляемых к хорошей шпательке, таких как удобство применения, быстрая сушка и легкое шлифование (начиная с абразивной бумаги P120).

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Ненасыщенный полиэфир	
Цвет:	Белый	
Удельный вес:	1,1 kg/l at 20°C	
VOC:	25 g/l	Готовой смеси




СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Отвердитель PBO




ПОДХОДЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Её можно наносить на сталь, алюминий, оцинкованные и полиэфирные поверхности. Когда требуется максимальная защита, наносите на эпоксидный грунт. Не наносить на термопластичные покрытия и протравливающие грунты.





ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

PROCESS		Сталь	Алюминий	Оцинковка	Полиэстер UP-GFK
	P80	√	√	√	√
	P150	√	√	√	√
	DA93	√	√	√	√

СМЕШИВАНИЕ

	 ВЕС	 100	
10°C	100:2-3	11 мин	30 мин
20°C		6 мин	25 мин
30°C		2 мин	15 мин

ШЛИФОВАНИЕ

		 ORBIT		
	НАЧАЛО ↓ КОНЕЦ	7 - 5 мм	P120/150	P100
				P180
		5 - 3 мм	P220	P240

ПРИМЕЧАНИЕ

Не добавляйте больше отвердителя, чем указано. Тщательно перемешайте.
Перед нанесением покрытия необходимо изолировать его.
Полиэфирные шпаклевки не будут отверждаться при температуре ниже + 5°C.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Очистите шпатель чистящим разбавителем до того, как продукт затвердеет.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с листами безопасности. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. При температуре между + 5°C и + 30°C.

ГАРАНТИЯ

В неоткрытой оригинальной упаковке один год с даты изготовления.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел.
ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.

СОВЕТ:

Ее кремообразное состояние позволяет нам комфортнее наносить на большие поверхности, оставляя при необходимости больше времени для точечной шлифовки применяемой шпатлевки.