

WASH PRIMER

ОПИСАНИЕ

PRIMANYL 2120 является универсальным первичным грунтом с двумя четкими отличительными функциями: 1 - гарантирует хорошие адгезионные свойства и 2 - защищает металл от коррозии.

PRIMANYL 2120 является хроматом и бессвинцовым продуктом.

Благодаря отличной адгезии рекомендуется наносить на оцинкованные и алюминиевые поверхности.

Повторно покрывается 2К грунтами и любыми другими красками, кроме нитросинтетического хлорированного каучука и эпоксидной смолы.

Не рекомендуется наносить полиэфирную шпатлевку поверх этого продукта.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Винил модифицированный
Цвет:	Белый, Зеленый
Поверхность:	Матовый
Удельный вес:	1,0-1,1 kg/l at 20°C
Толщина сухой пленки:	10 µm 1 слой
VOC:	710 g/l Готовой смеси 2004/42/EC - II B (c)(780)(710)
Расход:	12-14 m ² /l 10 µm

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

PROCESS		Алюминий	Оцинковка	Сталь
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

PRIMANYL 2120			
	1:1 Объем	20'-24"	8ч
Отвердитель 2120	100:80 Вес	F/4 at 20°C	

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

	mm	bar	cm	1	5 мин
	1,3-1,5	2	10	1	5 мин

ВРЕМЯ СУШКИ

			
20°C	5 мин	10 мин	30 мин

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Очищайте оборудование растворителем до того, как продукт затвердеет.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации проверьте Паспорт безопасности. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. При температуре в диапазоне между + 5°C и + 30°C.

ГАРАНТИЯ

В неоткрытой оригинальной упаковке один год с даты изготовления.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел.
ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.

СОВЕТ:

На оцинкованной стали
Primanyl 2120 действует как
усилитель адгезии, а также
поверх голого металла в
качестве усилителя
адгезии, а так же как
антикоррозионный грунт.