



PRIMERPLAST

C30

VERSION: 140618
Page: 1/2

1K PLASTIC PRIMER

ОПИСАНИЕ

PRIMERPLAST является прозрачным готовым к использованию 1К грунтом для пластика. Он действует как усилитель адгезии, для окраски пластмассовых компонентов на автомобилях.

Он обладает хорошими адгезионными свойствами на большинстве пластиковых поверхностей, используемых в производстве транспортных средств, за исключением полиэтилена (PE).

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Хлорированный полиолефин
Цвет:	Бесцветный
Удельный вес:	0,87 kg/l at 20°C
Толщина пленки:	2 - 4 µm на слой
VOC:	830 g/l 2004/42/EC - II B (e)(840)(830)
Расход:	10-20 m ² /l



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

PROCESS		РЕМОНТНЫЙ ПЛАСТИК	PROCESS		НОВЫЙ ПЛАСТИК
	P240	✓		DA93/WD93	✓
	DA93/WD93 Cloth DC3430	✓		Скотчбрайт серый	✓
	DA93/WD93 Cloth DC3430	✓		DA93/WD93 Cloth DC3430	✓

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

	mm	bar	cm		
Хорошо перемешать перед использованием	1,3-1,5	2	15-20	1-2	5 мин

ВРЕМЯ СУШКИ

		
20°C	10 мин	20 мин

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Очистите оборудование растворителем до того, как продукт затвердеет.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации проверьте Паспорт безопасности. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. При температуре в диапазоне между + 5°C и + 30°C.

ГАРАНТИЯ

В неоткрытой оригинальной упаковке один год с даты изготовления.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел. ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.